

DOP 1020-113282

Fabrikatiemethode Mode de fabrication Herstellungsverfahren Manufacturing process	Getuft, 1/10" lussenpool Tufté, 1/10" velours bouclé Getuftet, 1/10" Schlinge Tufted, 1/10" loop pile					
Samenstelling van de pool Composition du velours Nutzschicht Pile composition	100 % zuivere scheerwol 100 % laine vierge 100 % reine Schurwolle 100 % pure new wool					
Tuftdoek Support Trägergewebe Primary backing	100 % PP					
Rug Dossier Rücken Secondary backing	Actionbac	Vlies Feutre Vliesrücken Fleece	403 4 + 5 m	Zand Sable Sand Sand	666 4 + 5 m	Donkergrijs Gris Foncé Dunkl Grau Dark Grey
Poolhoogte Hauteur du velours Polhöhe Pile height	5 mm	5 mm	508 4 + 5 m	Bruin Brun Braun Brown	603 4 + 5 m	Lichtgrijs Gris clair Hell grau Light gray
Totale hoogte Hauteur totale Gesamthöhe Total height	7,5 mm	8,5 mm	609 4 + 5 m	Grijs Gris Grau Gray	703 4 + 5 m	Berk Bouleau Birke Birch
Aantal noppen Nombre de points Noppenzahl Tuft density	115 000/m ²	115 000/m ²	423 4 + 5 m	Schors Ecorce Rinde Husk		
Poolgewicht Poids du velours Polgewicht Pile weight	730 g/m ²	730 g/m ²				
Totaal gewicht Poids total Gesamtgewicht Total weight	1 800 g/m ²	2 050 g/m ²				
Warmte isolatie Résistance à la conductibilité de chaleur Wärmedurchlasswiderstand Resistance of heat conduction	ISO 8302	0,14 m ² K/W (theoretisch) Tog rating 1.4				
Gebruik Utilisation Verwendungsbereich Suitability	Huishoudelijk : normaal gebruik Résidentiel : usage normal Wohnen : mittlere Beanspruchung Domestic : medium duty					

Bij verlijming : enkel gebruik van EC1-lijmen ! / En cas de pose collée : seulement utilisation des colles EC1 !
Bei geklebter Verlegung : nur EC1-Klebstoffe verwenden ! / In case of adhesion : only use of EC1 glues !
We reserve the right to modify the characteristics of this product for quality improvement.

