

NATURA

Herstellungsverfahren	Flachgewebe		ISO 2424
Polmaterial	89% PP / 5% Polyester / 6% Cotton		ISO 2424
Rückenausrüstung	Filz		ISO 2424
Bahnbreite	400 cm, 500 cm	± 1%	EN 986
Polgewicht	ca. 640 gr/m ²		ISO 8543
Gesamtgewicht	Filz : ca. 1375 gr/m ²	± 15%	ISO 8543
Gesamtdicke	Filz : ca. 5,3 mm	+ 15% / -10%	ISO 1765
Brandverhalten	Filz : Efl		EN 13501-1
Lichtechtheit	≥ 5		105-B02
Reibechtheit	≥ 4		105-X12
Wasserechtheit	≥ 4		105-E01
Wärmedurchlasswiderstand	0,080 m ² K/W		ISO 8302
Trittschallschutz	10,0 dB		ISO 10140
GUT Nr.	Filz : A6D937F0		

Teppichsymbole



Zertifikate

