









# TECHNICKÉ INFORMACE



## Primo Ultra

	<p><b>KONSTRUKCE</b></p> <p>STROJNÍ KALIBR</p> <p>VÝŠKA VLÁKNA ISO 1766 1/10th Gauge 9 mm</p> <p>HUSTOTA ISO 1763 156 940 vpichů/m<sup>2</sup></p> <p>VÁHA VLÁKNA 1 627 g/m<sup>2</sup> (48 oz/yd<sup>2</sup>)</p> <p>CELKOVÁ VÁHA KOBERCE ISO 8543 2 407 g/m<sup>2</sup></p> <p>TLOUŠTKA KOBERCE ISO 1765 12 mm</p> <p>ŠÍŘE 4 &amp; 5 metr</p>
	<p><b>SLOŽENÍ</b></p> <p>VLÁKNO ISO 1833 100% Excellon Polypropylene</p> <p>PRIMÁRNÍ PODKLAD Woven Polypropylene</p> <p>SEKUNDÁRNÍ PODKLAD Woven Secondary</p>
	<p><b>PROVEDENÍ</b></p> <p>VHODNOST</p> <p>WIRA ABRAZIVNÍ TEST PD 6527:Clause 17 Silná bytová zátěž - 23, střední komerční - 32</p> <p>STATICÁ ZÁTĚŽ ISO 3416 Překročilo 50 000 tření</p> <p>DYNAMICKÁ ZÁTĚŽ ISO 2094 24% ztráta tloušťky po 24 h</p> <p>TUFT ANCHORAGE ISO 4919 32% ztráta tloušťky po 1000 nárazech</p> <p>Nad 1 kg</p>
	<p><b>BAREVNÁ ODOLNOST</b></p> <p>ODOLNOST NA SVĚTLO ISO 105-B02 4/5 u všech barev</p> <p>ODOLNOST NA MOKRO ISO 105-E01 4/5 u všech barev</p> <p>ODOLNOST ŠAMPÓNOVÁNÍ BS 1006:UK-TB 4/5 u všech barev</p>
	<p><b>TEPELNÉ HODNOTY</b></p> <p>TOG BS 4745:2005 1.5 Tog</p> <p>TEPELNÝ ODPOR (ISO 5085-1:1989) 0.15 m<sup>2</sup> k/w</p>
	<p><b>HOŘLAVOST</b></p> <p>CE MARK RATING BS EN 13501-1:2007 + A1:2009 Efl</p> <p>TEST tabletou METHENAMIN Prošlo - nízký efekt vznícení</p>
	<p><b>CHEMICKÉ DOPADY</b></p> <p>FORMALDEHYDE C E E1</p>
	<p><b>BIOLOGICKÁ OCHRANA</b></p> <p>MOL / HMYZ REZISTENCE CHRÁNĚNO PROTI HMYZU &amp; ROZKLADU</p>

## OBECNÉ INFORMACE

**Instalace** - Ve všech místech komerční aplikace je doporučeno celoplošné lepení dle BS 5325 (1983). Je -li vyžadována podložka, měla by být pevného a kvalitního typu a pokud je koberec instalován ve větších komerčních prostorách, měl by být koberec instalován za pomoci teleskopického napínáku. U množstevních objednávek vyžadujících jednotnost barev, prosíme uveďte toto v době objednání.

**Údržba** - Pro udržení vzhledu koberce se doporučuje, aby byl vysáván nejméně třikrát týdně k odstranění částic, nečistot a prachu. Pro použití na koberci se stříženým vlasem se doporučuje vysavač s rotačním kartáčem a klepačem. Vezměte prosím na vědomí, že v průběhu času, pochozí zátěž spolištuje kobercové vlákno v hlavních pochozích trasách, což působí oblasti různého opotřebení. Tyto oblasti budou vypadat světleji nebo tmavěji ve srovnání s méně často používanými částmi. Toto stínování / stopování nebo zploštění dochází u všech koberců s povrchem vláken a jako takový není přijímán jako základ pro jakoukoli stížnost. Stejně tak otočení vlákna (nebo vodoznačení) je jev, který může ovlivnit všechny koberce se stříženým vlasem a jako takový není přijímán jako výrobní vada.

**Srovnání** - Tento vzorek nemusí být ze stejné výrobní dávky jako aktuální zásoba, a proto by měl být používán jako průvodce a ne jako přesná shoda. Stejně jako u šířky 5 metrů a 4 metru nelze zaručit stejnobarevnost.

**Důležitost** - Minimální objednané množství je 1,5 bm.

Duben 2019

**GREENWOOD & COOPE LTD.** Brookhouse Mill, Greenmount, Bury, Lancashire BL8 4HR TEL: 01204 881234 FAX: 01204 887722

E-MAIL: info@cormarcarpets.co.uk WEBSITE: www.cormarcarpets.co.uk

