

INFORMACE O PRODUKTU

MT500 PODLAHOVÝ LAK



OBECNÝ POPIS

Jednosložkový lak na bázi vody s nízkým zápachem. Pro dřevěné podlahy v obytných prostorách s velkým provozem a v komerčních prostorách s menším provozem.

Nabízí snadné použití jednosložkového produktu s vynikajícími vyrovnávacími a stékacími vlastnostmi. Výrobek je ideální pro použití na dřívě utěsněné a neošetřené lžpodlahy.

Při lakování neošetřeného dřeva nebo dřeva obroušeného na holé dřevo použijte před vrchním tmelem některý ze základních nátěrů Junckers.

Podlahový lak MT500 získal dánské označení Indoor Climate Labelling. Výrobek s tímto označením prošel rozsáhlými testy emisí těkavých látek a zápachu. Tím je zajištěno, že výrobek neobsahuje žádné chemické látky, které by nepříznivě ovlivňovaly kvalitu ovzduší v místnosti.

Pro profesionální i soukromé použití.

POPIS PRODUKTU

Výrobek: Polymerní polyuretan/akrylový lak. Velikosti

balení:

2,5 litru: Matný a hedvábně matný

5 litrů: 10 litrů: Ultramatný, matný a

hedvábně matný: Matný a hedvábně
matný

Vzhled:

V nádobě je krémová/mléčná. Po zaschnutí bezbarvý film.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Pokrytí: 10 m² na litr.

Před aplikací: Před použitím dobře protřepejte/ zamíchejte.

Aplikační nástroje: Štětec, váleček, vzduchový/bezvzduchový postřik.
Lak nenanášejte vyléváním přímo na povrch.

Teplota substrátu: 15-25 °C. Ředění:

Nedoporučuje se.

Doba schnutí při 20 °C a 50 % relativní vlhkosti: přibližně 4 hodiny. Přípravenost pro lehký provoz: 8 hodin. Plně vytvrzený po 72 hodinách. Denně nanášejte pouze 2 vrstvy laku.

RH: Výrobky na vodní bázi mají určitý lepicí účinek, a proto se doporučují používat pouze v místnostech se stabilní vlhkostí. To znamená, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší relativní vlhkostí vzduchu by neměl v průběhu roku lžuklesnout o více než 30 %.

Čištění nástrojů: Mýdlo a voda ihned po použití.

Skladování: Vydrží 1 rok, pokud je neotevřená a skladovaná při 20 °C. Nevystavovat teplotám pod 5 °C.

SYSTÉMOVÁ DOPORUČENÍ

1 vrstva WB Primer 8 m²/litr + 2 vrstvy MT500 Floor Lacquer 10 m²/litr.

NÁVOD K POUŽITÍ

Neošetřené/pískované podlahy:

Ujistěte se, že je povrch naprosto čistý, suchý a zbavený prachu, vosku, mastnoty, leštidla, zbytků mýdla atd. Povrch obrousíte, abyste odstranili nečistoty a nerovnosti. Důkladně vysajte a otřete hadříkem dobře vyždímaným v čisté vodě.

- Naneste jednu vrstvu základního nátěru Junckers WB Primer a nechte zaschnout podle doporučení.
- Brousit brusným papírem zrnitosti 150-180 podél vláken dřeva.
- Vysajte brusný prach a otřete jej hadříkem dobře vyždímaným v čisté vodě.
- Naneste jednu vrstvu laku na podlahy MT500.
- Nechte přes noc zaschnout a poté naneste poslední vrstvu.
- Přilnavost se optimalizuje, pokud se povrch před finálním nátěrem laku přebrousí brusným papírem zrnitosti 150-180. Pokud se finální vrstva laku nanáší po více než 24 hodinách, musí se broušení provést vždy.

Dříve zapečetěné Čoors:

- Omyjte přípravkem Junckers Neutralizer.
- Důkladně je přebruste zrnitostí 150-180.
- Vysajte brusný prach a otřete jej hadříkem dobře vyždímaným v čisté vodě.
- Naneste jednu vrstvu laku na podlahy MT500 a nechte zaschnout.
- Před lakováním celé plochy se doporučuje provést zkušební aplikaci na menší plochu.

Jak provést zkušební aplikaci:

Nalakujte několik míst, 2 vrstvy v intervalu 4 hodin. Po 24 hodinách schnutí zkontrolujte přilnavost míst seškrábnutím hranou mince. Pokud je přilnavost funkční a vzhled povrchu je přijatelný, lze jít lakovat. Pokud výsledek není přijatelný, pokračujte podle popisu v části "Voskem/leštěnkou ošetřené dveře".

Vosk/leštěnka ošetřená Čoors:

- Staré nátěry nejprve strojově obrousíte zrnitostí 24-36. Poté odstraňte otěry pomocí zrnitosti 60-80.
- Nakonec použijte zrnitost 120-150, abyste dosáhli zcela hladkého povrchu. Důkladně vysajte. Dveře ošetřete podle popisu v části "Neošetřené/pískované dveře".

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

Před použitím přípravku si pozorně přečtěte etiketu na obalu a dodržujte doporučená bezpečnostní opatření. Podrobné informace naleznete v bezpečnostním listu.

DALŠÍ INFORMACE

Produkty:

F 5.3 - Junckers WB Primer

F 10.3 - Neutralizátor Junckers